



Inseticidas

JC-CTPI-3



COMPOSIÇÃO:

Cipermetrina-----0,175%
IPBC-----0,3%
Propiconazol-----0,3 %
Tebucanazol-----0,3%
Hidrocarburo, nafta hidrogenada pesada e
hidrotratada pesada, dissolvente e
excipientes C.S.P. até 100%.
Unidade de venda 1 unidade de 25 L

CARACTERÍSTICAS:

Produto para tratamento de madeira com efeito inseticida e fungicida para controlo de fungos, xilófagos e basidiomicetes. Para tratamento preventivo e curativo. Potente inseticida: garantia de eficácia de 100% contra térmitas, graças à sua formulação à base de cipermetrina. Garantia de eficácia de 100 % contra *Hylotrupes bajulus*. Potente fungicida: formulação com três fungicidas, que combinados entre si reforçam o seu poder de acção (Propiconazol + Tebucanazol + IPBC) frente a fungos cromogéneos e basidiomicetes e de podridão.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Eficaz contra todo o tipo de insetos e fungos xilófagos.

Para tratamento preventivo e curativo.

Cumprir todos os ensaios de eficácia.

Rápida acção a doses muito baixas.

Com Cipermetrina, que tem uma eficácia 5 vezes maior contra as térmitas do que a Permetrina.

Com três fungicidas na sua composição que assegura um amplo espectro contra os fungos da madeira.

Extraordinária capacidade de penetração, difusão e fixação.

Os agentes fixadores presentes no produto mantêm as matérias ativas dentro das células da madeira, assegurando uma larga persistência.



COPRATE

Soluções de Desinfestação, Lda.

**Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar**

www.copratae.pt



Inseticidas

JC-CTPI-3

O JC-CTPI-3 CUMPRE COM AS SEGUINTEs NORMAS

-EN 1390: A determinação da eficácia curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus* por pincelagem.

- Cumpre a norma UNE-EN 46: A determinação da eficácia preventiva contra larvas recém nascidas de *Hylotrupes bajulus* junto com o teste de evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN 84.

-UNE-EN 47: Determinação do limiar de eficácia contra larvas de *Hylotrupes bajulus* junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN84.

-NF-EN48: Determinação da eficácia curativa contra *Anobium punctatum*. - UNE-EN 117: Determinação de eficácia contra térmitas do género *Reticulitermes* junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.

-UNE-EN 118: Determinação da eficácia preventiva contra térmitas do género *Reticulitermes*, junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.

-NF-EN 273; Determinação da eficácia curativa contra *Lyctus brunneus*. - UNE EN113: Determinação no limiar da eficácia contra os fungos basidiomecetos xilófagos *Coriolos versicolor* junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.

-UNE-EN 152-1: Determinação da eficácia preventiva de um tratamento de proteção da madeira num serviço contra o azulamento. Tratamento por pincelagem.

- UNE-EN 152-2: Determinação da eficácia protetora de um tratamento de proteção da madeira num serviço contra o azulamento. Tratamento por métodos diferentes de pincelagem.

**Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar**



COPRATE

Soluções de Desinfestação, Lda.