



Inseticidas

JC-CTPI-3



PRINCIPAIS VANTAGENS

Eficaz contra todo o tipo de insetos e fungos xilófagos.

Para tratamento preventivo e curativo.

Cumprir todos os ensaios de eficácia.

Rápida ação a doses muito baixas.

Com Cipermetrina, que tem uma eficácia 5 vezes maior contra as térmitas do que a Permetrina.

Com três fungicidas na sua composição que assegura um amplo espectro contra os fungos da madeira.

Extraordinária capacidade de penetração, difusão e fixação.

Os agentes fixadores presentes no produto mantêm as matérias ativas dentro das células da madeira, assegurando uma larga persistência.

COMPOSIÇÃO:

Cipermetrina-----0,175%

IPBC-----0,3%

Propiconazol-----0,3 %

Tebucanazol-----0,3%

Hidrocarburo, nafta hidrogenada pesada e hidrotratada pesada, dissolvente e excipientes C.S.P. até 100%.

Unidade de venda 1 unidade de 25 L

CARACTERÍSTICAS:

Produto para tratamento de madeira com efeito inseticida e fungicida para controlo de fungos, xilófagos e basidiomicetes.

Para tratamento preventivo e curativo.

Potente inseticida: garantia de eficácia de 100% contra térmitas, graças à sua formulação à base de cipermetrina.

Garantia de eficácia de 100 % contra *Hyloterpes bajulus*.

Potente fungicida: formulação com três fungicidas, que combinados entre si reforçam o seu poder de ação (Propiconazol + Tebucanazol + IPBC) frente a fungos cromogéneos e basidiomicetes e de podridão.



COPRATE

Soluções de Desinfestação, Lda.

Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar

www.coprata.pt



Inseticidas

JC-CTPI-3

O JC-CTPI-3 CUMPRE COM AS SEGUINTE NORMAS

- EN 1390: A determinação da eficácia curativa contra larvas de *Hylotrupes bajulus* por pincelagem.
- Cumpre a norma UNE-EN 46: A determinação da eficácia preventiva contra larvas recém nascidas de *Hylotrupes bajulus* junto com o teste de evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN 84.
- UNE-EN 47: Determinação do limiar de eficácia contra larvas de *Hylotrupes bajulus* junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN84.
- NF-EN48: Determinação da eficácia curativa contra *Anobium punctatum*. - UNE-EN 117: Determinação de eficácia contra térmitas do género *Reticulitermes* junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.
- UNE-EN 118: Determinação da eficácia preventiva contra térmitas do género *Reticulitermes*, junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.
- NF-EN 273; Determinação da eficácia curativa contra *Lyctus brunneus*. - UNE EN113: Determinação no limiar da eficácia contra os fungos basidiomycetos xilófagos *Coriolo versicolor* junto com os ensaios de envelhecimento por evaporação segundo EN73 e por secagem segundo EN84.
- UNE-EN 152-1: Determinação da eficácia preventiva de um tratamento de proteção da madeira num serviço contra o azulamento. Tratamento por pincelagem.
- UNE-EN 152-2: Determinação da eficácia protetora de um tratamento de proteção da madeira num serviço contra o azulamento. Tratamento por métodos diferentes de pincelagem.

**Utilize os biocidas com cuidado
Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao
produto antes de o utilizar**

